



### CLEAR 4 XC G

La pellicola Clear 4 XC G resistente ai solventi fornisce una protezione altamente efficace contro i tag e graffi. Le sue qualità protettive non si limitano ai solventi, ma protegge la superficie di una finestra da altri atti di vandalismo che implicano graffi o incisioni acide. Un film facile da installare e da sostituire che è anche classificato come un film di sicurezza, fornendo protezione mantenendo in posizione il vetro frantumato in caso di esplosione o di gravi urti.



Garanzia SOLAR SCREEN®  
**Vedere la scheda "nuove garanzie per le pellicole esterne"**



Classe di reazione al fuoco  
**M1**



Conservazione da -5°C a +40°C  
**3 ANNO(I)**



Norme en 12600  
**2B2**



Norma REACH RoHS  
**RISPETTATO**

### LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

### INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (\*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	1 %
Trasmissione Luce Visibile	93 %
Riflessione Luce Visibile esterna	9 %
Riflessione Luce Visibile interna	9 %
Energia Solare Totale Respinta	17 %
Energia Solare Totale Respinta 2*	18 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	10 %
Assorbimento Energia Solare	8 %
Trasmissione Energia Solare	82 %
Riduzione abbagliamento	14 %
Valore "g"	0.83
Valore 'u'	5.7
Coefficiente d'ombra	0,9


Tipo di installazione : Esterno

Lunghezza della bobina	30,5 m
Composizione pellicola	PET
Spessore	125 µ

Colore dall'esterno : TRASPARENTE

### COSTRUZIONE

1. Strato duro resistente ai graffi comuni che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. poliestere di alta qualità ottica
3. Adesivo di unione
4. poliestere di alta qualità ottica
5. adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



### CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

*Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.*

### CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard\*\*

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	✓
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	✓
Doppio vetro tinto	✓
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	✓
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	✓
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✓

✓ Si ! Prudenza ✗ Non  
 Raccomandato

\*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m<sup>2</sup>.